

SPS



Bodenfarbe

Abriebfeste, seidenmatte Farbe.

- Verschleißfester Schutz, lösungsmittelbasiert
- Beständig gegen Öl und Benzin
- Für Innenräume geeignet

Bodenfarbe

BESCHREIBUNG

Finess Bodenfarbe ist eine strapazierfähige, seidenmatte Farbe für den dekorativen Schutz von u.a. Zement- und Betonböden. Beständig gegen Benzin, Öl, Salzwasser und heiße Autoreifen. Nicht für Asphaltböden geeignet. Für den Innenbereich geeignet.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem flachen, breiten Pinsel oder einer kurzhaarigen Farbrolle in 2 Schichten kreuzweise auftragen. Die erste Schicht mit 5-10% Waschbenzin verdünnen. Nachfolgende Anstriche nicht verdünnen. Zwischen den Anstrichen leicht schleifen und abstauben.

EMPFOHLENES SYSTEM

Untergrund: Der Untergrund muss vor dem Anstrich fest und frei von Moos, Algen und Salzablagerungen, Schmutz, Fett, Staub usw. sein. Entfernen und/oder reparieren Sie lose Schichten oder Fugen. Stets mit Finess Beton- & Zementreiniger reinigen * Tipp: Feuchtigkeit: Um sicherzustellen, dass der Boden ausreichend trocken ist, ein Stück Plastikfolie von ca. 1 m² auf den zu behandelnden Boden legen und die Seiten mit Klebeband abdecken. Lassen Sie diese 24 Stunden lang liegen. Wenn sich nach dieser Zeit Kondenswasser unter der Folie gebildet hat oder der Beton dunkel oder nass geworden ist, kann der Boden noch nicht gestrichen werden. Haftung: Um sicherzustellen, dass der Untergrund gut haftet, schneiden Sie mit einem Hobbymesser ein "X" in die vorhandene Farbschicht, bis hinunter auf den Beton. Kleben Sie ein Stück stabiles Klebeband darüber. Entfernen Sie nun das Klebeband in einer Bewegung. Wenn sich mehr als 25 % der Testfläche ablösen, sollte die gesamte Farbschicht entfernt werden, bevor der Boden gestrichen wird. Neue Betonböden: Sollten mindestens 6 Wochen alt sein, bevor sie gestrichen werden können (für jeden cm Schichtdicke mindestens 1 Woche Trocknungszeit). Raue unbehandelte Betonböden: Gründlich mit Finess Beton- und Zementreiniger reinigen. Unbehandelte glatte Betonböden: Mit Wasser und 10%iger Salzsäure aufrauen und/oder ätzen. Gründlich mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen. Anschließend mit Finess Concrete & Cement Cleaner reinigen. Poröse und pulverförmige Untergründe: Gründlich mit Finess Concrete & Cement Cleaner reinigen. Nach dem Trocknen mit Finess Primer Concrete & Floor Paint vorbehandeln. Lackierte Untergründe: Abkratzen, entstauben und gründlich mit Finess Beton- & Zementreiniger reinigen. Nach dem Trocknen mit Finess Grundierung Beton- & Bodenfarbe vorbehandeln. Behandelte Böden in gutem Zustand: Zuerst gründlich mit Finess Beton- & Zementreiniger reinigen. Dann aufrauen und entstauben. Behandelte Böden in schlechtem Zustand: Lose Partikel entfernen und eventuelle Unebenheiten ausgleichen. Trocknen lassen, dann mit Finess Beton- & Zementreiniger reinigen, aufrauen und entstauben und mit Finess Grundierung Beton- & Bodenfarbe vorbehandeln.

TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad bei 60°: 30 - 35%
Feststoffgehalt in Volume: Ca. 1,2 g/ml

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 2 Stunden
Überstreichbar: Ja
Durchgehärtet: Nach ca. 72 Stunden

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 12 m²/Liter pro Anstrich, je nach Untergrund und Auftragsverfahren.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Sie sollte tragfähig sein und vor dem Anstrich von Moos-, Algen- und Salzablagerungen, Schmutz, Fett, Staub usw. gereinigt werden. Lose Schichten oder Fugen entfernen und/oder ausbessern. Reinigen Sie immer mit Finess Concrete & Cement Cleaner.

Ausgabedatum: 29/06/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

