

SPS



Spraytone Aluzink

Spraytone Aluzink

AANBEVOLEN GEBRUIK

TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stof gehalte in gewicht: 22% m/m
Hittebestendigheid: Tot 250 C

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 20 minuten
Overschilderbaar: Binnen 2 uur of na 48 uur
Volledig uitgehard: 48 uur

THEORETISCH VERBRUIK

2 m2 per liter

PRAKTISCH VERBRUIK

1 m2 per 400 ml

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oppervlak gladschuren. Droog en stofvrij maken. Bij buitentoepassing mos- en algaanslag verwijderen. Omgeving van het te spuiten oppervlak afdekken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik spuitbus minimaal 3 minuten krachtig schudden, waarbij de mengkogel hoorbaar is (ook af en toe schudden tijdens het gebruik). Spuit eerst een proefstukje. In 2 à 3 dunne lagen aanbrengen met een afstand van ca. 20-30 cm. De volgende laag binnen 10 minuten of na uitharding (48 uur) aanbrengen. Na gebruik de spuitbus omkeren en de verfresten uit het ventiel spuiten

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken beneden de +10°C, in de felle zon en bij kans op regen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

OPMERKINGEN

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden houdbaar

Uitgiftedatum: 29/06/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

