

SPS



BETONCONTACT

Vorstrijkmiddel voor stuukwerk

- Perfecte hechting
- Voor rolapplicatie
- Waterverdunbaar
- Hoog rendement
- Alkalibestendig

BETONCONTACT

OMSCHRIJVING

Roze gekleurd, alkalibestendig voorstrijkproduct op basis van kunstharersdispersie vermengd met zuiver kwartszand.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als hechtlaag op onbehandelde, gladde en dichte, zwak- of niet zuigende minerale ondergronden. Geschikt voor het voorbehandelen van onbehandeld (prefab-) beton, beton-emaille en sterk verdichte gipspleister.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Bestaande draagkrachtige ondergronden:

- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Geheel voorbehandelen met SPS Betoncontact.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet:

- Grondig reinigen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Geheel voorbehandelen met een geschikte isolerende primer.
- Na droging voorbehandelen met SPS Betoncontact.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: Na. ca 2 uur.
Overschilderbaar: Na ca. 24 uur.

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

1 dunne laag.

THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 160 - 300 g/m² (= 10 m²/l - 5 m²/l)

PRAKTISCH VERBRUIK

Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond dient, draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed roeren voor gebruik. Tijdens verwerking regelmatig omroeren. Afhankelijk van de ondergrond, Betoncontact verdunnen met maximaal 20% zuiver water (mengverhouding 4 delen Betoncontact : 1 deel water). In 1 laag gelijkmatig aanbrengen met blokkwast of roller.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan 8°C of hoger dan 30°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Water

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Water

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Met schoon water.

OPMERKINGEN

Raadpleeg vóór gebruik de voorschriften van de gipsleverancier voor de juiste gipspleister en juiste toepassing.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Uitgiftedatum: 28/11/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM