

SPS



EASYTEX 3030 EXTRA MAT

Peinture murale extra mate, sans reprise

- Sans trace, sans reprise et très facilement retouchable
- Long temps ouvert
- Bonne couverture
- Extra mat : <1% à 85°
- Respirant

EASYTEX 3030 EXTRA MAT

DESCRIPTION

Peinture murale extra mate, sans trace, sans reprise et très facilement retouchable.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Convient parfaitement à la peinture des murs et des plafonds dans les nouvelles constructions et les projets de rénovation. Les supports appropriés sont : les couches de peinture murale existantes ou le ciment et le plâtre, le béton, la pierre, les plaques de plâtre, etc. qui ont été correctement prétraités. Convient également très bien à la peinture sur tissu de verre. Pour l'intérieur.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Supports neufs, non traités- Apprêter complètement les supports très absorbants avec le primaire SPS Fix. - Nettoyer soigneusement les supports poudreux. Prétraiter avec le primaire SPS Fix après séchage. - Peindre sur toute la surface après séchage. **Couches de peinture murale intactes existantes** - Nettoyer à fond. - Enlever les particules non adhérentes. - Laver soigneusement les couches poudreuses et laisser sécher. - Effectuer les réparations nécessaires. - Prétraiter avec SPS Fix-Primer. - Après séchage, peindre la surface. **Contamination par la nicotine, l'humidité, la rouille ou la saie** Nettoyer soigneusement. - Traiter la surface/contamination avec SPS Iso-Primer. - Après séchage, peindre la surface. Les systèmes ci-dessus sont des descriptions générales pour les substrats les plus courants. Pour des applications spécifiques et/ou des conseils détaillés, veuillez contacter SPS bv.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1,51
Niveau de brillance:	Extra-Mat
Niveau de brillance à 85°:	<1%, extra mat.
Extrait sec en poids:	58,6
Extrait sec en volume:	38,7

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 heures
Recouvrable:	6 heures
Dur à cœur:	Après 24 heures.

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

130 micromètres

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

50 micromètres

CONSUMMATION THÉORIQUE

Environ 8 m²/l par couche. Le rendement indiqué est théorique.

CONSUMMATION PRATIQUE

La consommation réelle dépend de la nature et de la structure du substrat ainsi que de la méthode de traitement.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être porteur, parfaitement adhérent, propre, sec, dépolvérisé et dégraissé. Réparer les fissures et les craquelures. Enlever et/ou réparer les couches non adhérentes et instables.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien mélanger avant utilisation. Si nécessaire, diluer la première couche avec un maximum de 5% d'eau. Appliquer en 1 ou 2 couches, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau approprié. Pour un résultat optimal, appliquer au moins 2 couches. Toujours travailler mouillé sur mouillé pour éviter le gonflement. Rouler toutes les bandes dans le même sens. Ne pas retoucher pendant le séchage.

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +8°C. N'appliquer que lorsque la température du support est supérieure d'au moins 3°C à la température du point de rosée.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Prêt à l'emploi.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Prêt à l'emploi.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Airless : buse : 0.017" - 0.021" et pression : 180 bar. Airmix : buse : 0,015" - 0,019", pression : 125 bar et pression d'air : 1,5 bar.

Les réglages spécifiés pour la pulvérisation de ce produit constituent un point de départ. En fonction des conditions du site, les réglages devront être déterminés par l'opérateur.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau et savon.

REMARQUES

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont déterminées sur la base de la norme DIN EN 13300. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lorsque vous manipulez ce produit. Ne pas inhaler les vapeurs et les pulvérisations des produits.

Éliminer ce produit et son contenant dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Lors du séchage de ce produit, les légères bosses (brillantes) et la formation de lignes, causées par une répartition insuffisante de la peinture, doivent disparaître. Si ce n'est pas le cas, il convient d'appliquer une couche supplémentaire. Les variations de l'épaisseur de la couche, de la température, de l'humidité, etc. influencent le temps de séchage, le degré de brillance et l'écoulement.

DURÉE DE VIE

Minimum 12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Date d'émission: 13/04/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

