

SPS



METAL-PRIMER

Roest- en corrosiewerende watergedragen primer

- Roest- en corrosiewerend
- Voor staal en non-ferro metalen
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Reuk- en oplosmiddelarm

METAL-PRIMER

OMSCHRIJVING

Roest- en corrosiewerende, uitstekend hechtende, watergedragen primer. Voor staal en non-ferro metalen als aluminium, zink e.d. Ook toepasbaar op hout, MDF, harde kunststoffen etc. Kan afgewerkt worden met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven. Reukarm en sneldrogend. Voor binnen en buiten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als roestwerende grondlaag binnen en buiten op onbehandeld of kaal gemaakt metaal, wat goed is ontroest en gereinigd. Ook toepasbaar op hout, MDF, harde kunststoffen etc. Kan afgewerkt worden met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven. Kan vaak dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Algemeen: De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij, en vrij van corrosieproducten zijn.

Kaal gemaakt/ onbehandeld ijzer, aluminium, zink koper, messing en gegalvaniseerd staal etc.

- Kaal gemaakt/ onbehandeld metaal twee maal gronden met SPS Metal-Primer. - Na droging licht schuren (niet door de laag heen schuren!) en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met een vetreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SPS Metal-Primer tot de oorspronkelijke laagdikte.
- Na droging licht schuren (niet door de laag heen schuren!) en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1.28
Vaste stof gehalte in volume: 36%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 1 uur
Overschilderbaar: 6 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

80 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

30 µm

THEORETISCH VERBRUIK

12-14 m²/liter per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktische rendement is afhankelijk van meerdere factoren zoals onder andere: de aard en de structuur van de ondergrond, de verwerkingsmethode, ervaring van de verwerker, en de (weers-) omstandigheden bij het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren. Aanbrengen in twee lagen met een geschikte kwast of roller. Watergedragen producten drogen relatief snel. Om aanzetten te vermijden, altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8° C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water en zeep

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 50 g/l
VOC categorie: A/d
VOC limiet: 130 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PH

9.0000

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Uitgiftedatum: 29/06/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM