

SPS



MULTI-PRIMER PLUS

**Zeer goed dekkende,
sneldrogende
waterverdunbare primer**

- Extreem goede dekking
- Goede vulling
- Goede vloeïing
- Goede kantendekking

WWW.SPSBV.COM

MULTI-PRIMER PLUS

OMSCHRIJVING

Zeer goed dekkende, sneldrogende, waterverdunbare primer op basis van een tribride technologie. Zeer geschikt als grond- en hechtprimer op hout, MDF, harde kunststoffen, oude verflagen en non-ferro metalen (aluminium, zink, etc.). Multi-Primer Plus is goed glad te schuren en past perfect in een verfsysteem dat wordt afgeschilderd met zowel oplosmiddelhoudende als water gedragen SPS lakken. Voor binnen en buiten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

SPS Multi-Primer Plus is speciaal geschikt als grondlaag op onbehandelde en kaal gemaakte houten ondergronden. Het product kan worden toegepast in binnensituaties en buitensituaties die indirect aan normale weersomstandigheden zijn blootgesteld. Door de goede vulling en het matte uiterlijk is dit product ideaal als grondverf op onbehandeld hout. SPS Multi-Primer Plus hecht bovendien uitstekend op oude verflagen en diverse kunststoffen zoals pvc en volkernplaten. SPS Multi-Primer Plus is goed glad te schuren en kan worden afgeschilderd met zowel oplosmiddelhoudende als watergedragen verfproducten.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Algemeen: De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendeckking, bij houten kozijnen de scherpe hoeken iets afronden.

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout

- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®. - Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SPS Multi-Primer Plus.
- Eventuele reparaties uitvoeren, schuren en stofvrij maken.
- Onbehandeld hout gronden met SPS Multi-Primer Plus.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®. - Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met SPS Multi-Primer Plus.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met SPS Multi-Primer Plus.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met SPS Multi-Primer Plus.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak. Bestaande, intacte verflagen
- De intacte lagen reinigen met een verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met SPS Multi-Primer Plus.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een SPS lak.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1.45
Vaste stof gehalte in volume:	40%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	6 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

80 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

30 µm

THEORETISCH VERBRUIK

THEORETISCH VERBRUIK

12-14 m²/liter per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktische rendement is afhankelijk van meerdere factoren zoals onder andere: de aard en de structuur van de ondergrond, de verwerkingsmethode, ervaring van de verwerker, en de (weers-)omstandigheden bij het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

SPS Multi-Primer Plus voor gebruik goed omroeren. Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund. Breng SPS Multi-Primer Plus egaal aan in twee lagen (op onbehandeld hout), met een geschikte kwast of lakroller in de aanbevolen laagdikte. Na droging licht schuren/ matten met schuurpapier (>P280) en stofvrij maken. Vervolgens afschilderen met een SPS aflak.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8° C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water en zeep

OPMERKINGEN

SPS Multi-Primer Plus kan enkele maanden overstaan in afgeschermd situaties buiten, alvorens te worden afgeschilderd. Bij kaal gemaakt geveltimmerwerk dient voldoende laagdikte te worden aangebracht, mogelijk in meerdere lagen, om tot een goede laagdikte te komen in vergelijking met de oorspronkelijke dikte van de grondverf uit de timmerfabriek. BREEAM: De producten van SPS bv voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (VOC-richtlijn verven en vernissen nr. 2004/42/EG) en vormen daarmee geen belemmering voor certificering volgens BREEAM-NL HEA-9. Waterverdunbare verfproducten bevatten nauwelijks of geen oplosmiddelen en zijn minder belastend voor het milieu. Gereedschap kan derhalve te worden gereinigd met water. Om milieuvervuiling te voorkomen, spoelwater opvangen en afvoeren via het milieudepot.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	50 g/l
VOC categorie:	A/d
VOC limiet:	130 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PH

9.0000

HOUBAARHEID

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Uitgiftedatum: 29/06/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM