



# SPS



## PRIMER BP

---

# Primer à base de résine alkyde modifiée

- Haut pouvoir couvrant et bien garnissant
- Bon écoulement
- Grand pouvoir couvrant
- Bonne adhésion
- Facile à poncer

# PRIMER BP

## DESCRIPTION

Couche de fond mate à très haut pouvoir garnissant à base de résine alkydes modifiées. Convient comme couche de fond pour boiseries, couches de peinture ou de lasure alkyde existantes et métaux préalablement traités. Bien ponçable. À utiliser avec des peintures SPS pour une durabilité maximale. Disponible dans tous les couleurs claires grâce au système mélange de couleurs. Pour extérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

SPS Primer BP convient particulièrement comme apprêt sur des supports en bois non traités et nus, à l'extérieur, exposés à des conditions climatiques normales. Grâce à son bon remplissage et à son aspect mat, ce produit est idéal comme apprêt sur bois non traité. SPS Primer BP est facile à poncer. S'intègre très bien dans un système de peinture avec une finition brillante ou satinée.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

**Généralités :** La surface doit être propre, cohérente, sèche, exempte de graisse et de poussière. Arrodir légèrement les angles pour un bon revêtement des arêtes vives.

### Bois dénudé / non traité

- Appliquer une couche de SPS Primer BP sur le bois non traité.
- Après séchage, poncer légèrement et déboussier.
- Couvrir de peinture.

### Anciennes couches existantes.

- Éliminer les anciennes couches non adhérentes.
- Nettoyer le tout avec le Nettoyeur peinture Universol®.
- Poncer le bois grisé pour faire réapparaître le bois sain et appliquer une couche de SPS Primer BP.
- Effectuer les réparations éventuelles et appliquer une couche de SPS Primer BP.
- Après séchage, poncer et déboussier.
- Appliquer une couche de SPS Primer BP sur les parties dénudées.
- Après séchage, poncer légèrement et déboussier.
- Couvrir de peinture.

### Couches de peinture existantes intactes

- Nettoyer les couches intactes avec le Nettoyeur peinture Universol®.
- Poncer soigneusement le support.
- Appliquer ou ajouter une couche de SPS Primer BP.
- Après séchage, poncer légèrement et déboussier.
- Couvrir de peinture.

Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	1.52
Extrait sec en volume:	60%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	3 heures
Recouvrable:	18 heures

## ÉPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

65 µm

## ÉPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

40 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

16 m<sup>2</sup> / l par couche.

## CONSOMMATION PRATIQUE

Date d'émission: 29/06/2022

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenu pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Britley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
35, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zellem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu



WWW.SPSBV.COM