

# SPS



## PRIMER LS

### Primer semi-brillant à base de résine alkyde modifiée

- Pour un résultat de brillance optimal
- Très bonne fluidité
- Bonne couverture des rebords
- Aspect semi-lustre
- Bon remplissage

# PRIMER LS

## DESCRIPTION

Primer LS SPS est une primaire à bonne fluidité, semi-mat à base de résine alkyde modifiée. Grâce à sa bonne fluidité et son aspect semi-mat, il est idéal comme apprêt et pré-peinture dans un système de peinture avec une finition brillante ou satinée. Disponible dans tous les couleurs claires grâce au système mélange de couleurs. Pour extérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

SPS Primer LS convient comme primaire dans des situations extérieures exposées à des conditions climatiques normales. Grâce à sa bonne fluidité et son aspect semi-mat, ce produit est idéal comme primaire et pré-laqué dans un système de peinture avec un fini brillant ou satiné. SPS Primer LS convient également comme couche de fond dans le système de finition pour menuiserie de façade fournie par Concept I selon la NBvT (NL).

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

**Généralités :** La surface doit être propre, cohérente, sèche, exempte de graisse et de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon revêtement des arêtes vives.

### Bois dénudé / non traité

- Appliquer une couche de SPS Primer LS sur le bois non traité.
- Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.
- Couvrir de peinture.

### Anciennes couches existantes.

- Éliminer les anciennes couches non adhérentes.
- Nettoyer le tout avec le Nettoyant peinture Universol®.
- Poncer le bois grisé pour faire réapparaître le bois sain et appliquer une couche de SPS Primer LS.
- Effectuer les réparations éventuelles et appliquer une couche de SPS Primer LS.
- Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.
- Appliquer une couche de SPS Primer LS sur les parties dénudées.
- Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.
- Recouvrir de peinture.

### Couches de peinture existantes intactes

- Nettoyer les couches intactes avec le Nettoyant peinture Universol®.
- Poncer soigneusement le support.
- Appliquer ou ajouter une couche de SPS Primer LS.
- Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.
- Recouvrir de peinture.

Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez SPS bv.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Densité (g/cm³):       | 1.6 |
| Extrait sec en volume: | 60% |

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

|              |           |
|--------------|-----------|
| Au toucher:  | 3 heures  |
| Recouvrable: | 18 heures |

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

65 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

40 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

16 m² / l par couche

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien mélanger SPS Primer LS avant utilisation. Le produit est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué. Appliquer SPS Primer LS uniformément en une ou deux couches à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau approprié dans l'épaisseur de couche recommandée. Après séchage, poncer et matifier légèrement avec du papier de verre P180- 280 et le rendre exempt de poussière. Puis peindre avec un laque opaque de SPS.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Les produits à base de résines alkydes ont tendance à jaunir dans l'obscurité ou lorsqu'ils sont couverts. Dans un environnement exposé à la lumière, ce phénomène apparaît nettement moins souvent.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUEURS

Essence de térébenthine ou détersif pour pinceau

## REMARQUES

SPS Primer LS peut durer environ 1 saison avant d'être peint. Dans le cas du bois brut, une épaisseur de couche suffisante doit être appliquée, éventuellement en plusieurs couches, afin d'obtenir une bonne épaisseur de couche par rapport à l'épaisseur d'origine de l'apprêt de la menuiserie.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Teneur en COV:              | 300 g/l  |
| Catégorie COV:              | A/d  |
| Limite COV:                 | 300 g/l  |
| Remarques pour la sécurité: | Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. |

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Date d'émission: 28/11/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenu pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Sreet  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)



WWW.SPSBV.COM