

SPS



SPACHTELPUTZ SB

CRÊPI DÉCORATIF PERMEABLE

- Faible absorption d'eau
- Haute perméabilité à la vapeur
- Résistance optimale aux intempéries
- Siliconé
- Application facile

SPACHTELPUTZ SB

DESCRIPTION

Crêpi décoratif durable, à excellente adhérence, avec une structure granuleuse régulière, à base de dispersion de résine synthétique siliconée. Faible absorption d'eau et haute perméabilité à la vapeur. Application très facile. Pour extérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Les surfaces appropriées sont, par exemple, toutes les surfaces lisses et planes comme : le béton, la brique, le ciment et le plâtre, les couches de peintures existantes, le plâtre fin, etc.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Supports nouveaux, non traités - Traiter entièrement les supports très absorbants avec SPS Putz-Grund. - Appliquer une couche d'apprêt sur les supports stables et résistants avec SPS Putz-Grund. **Supports existants résistants** :- Nettoyer le support. - Lisser et aplanir les supports texturés. - Appliquer une couche d'apprêt avec SPS Putz-Grund sur les supports stables et résistants. **Supports existants non résistants** :- Éliminer soigneusement les couches non adhérentes. - Laver soigneusement les couches friables et laisser sécher. - Effectuer les réparations éventuelles. - Prétraiter avec SPS Fix-Primer. - Lisser et aplanir les supports texturés. - Appliquer une couche d'apprêt sur les supports stables et résistants avec SPS Putz-Grund. **Salissures dues à la nicotine, à l'humidité, à la rouille ou à la suie** :- Nettoyer soigneusement. - Traiter la surface/la salissure avec SPS Iso-Primer. - Appliquer une couche d'apprêt avec SPS Putz-Grund Iso sur les salissures légères présentes sur un support stable et solide. Les systèmes ci-dessus constituent une description générale des supports les plus courants. Pour des applications spécifiques et/ou des conseils détaillés, veuillez contacter SPS bv.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 2.0
Extrait sec en volume: 86%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Recouvrable: 12 heures
Dur à cœur: À quelques jours.

CONSUMMATION THÉORIQUE

1,2 mm: ca 2,5 kg/m², 1,5 mm Fine: ca. 3 kg/m²

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement indiqué est théorique. Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être lisse et plane, porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Éliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées. Éliminer tous les dépôts d'algues et de mousse. Avant d'appliquer le plâtre décoratif SPS prétraiter avec le Crépifond SPS.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien agiter avant l'emploi. Diluer éventuellement avec 5% d'eau. Appliquer, de manière homogène, une couche de l'épaisseur du grain avec une spatule en inox. Ensuite, structurer avec une spatule synthétique, en effectuant un mouvement circulaire pour obtenir une structure granuleuse régulière et plane. Supprimer régulièrement de la spatule la pâte excédentaire. Ce produit s'applique également au pistolet entonnoir ou à la pompe à vis, par exemple, ou tout autre appareil de pulvérisation adapté. On obtient ainsi une structure plus rugueuse. Pour appliquer les matériaux texturés comme les plâtres décoratifs, choisissez toujours une ouverture de buse adaptée : au moins 3x la dimension maximale des grains.

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. À l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle.

APPLICATION & DILUTION: RACLETTE/TRUELLE

Maximum 5% d'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

D'eau et savon.

REMARQUES

Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Ne pas respirer les vapeurs des produits. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. La peinture étant élaborée à base de matières premières naturelles, de légères différences de couleur peuvent exister. C'est pourquoi nous vous conseillons de mélanger préalablement les pots n'ayant pas les mêmes numéros de série, en quantité suffisante pour peindre une partie complète du mur d'un coin à l'autre. Déposer les résidus de ce produit et son emballage dans un point de collecte pour déchets dangereux ou spéciaux.

DURÉE DE VIE

Min. 12 mois dans un emballage d'origine bien fermé, dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel.

Date d'émission: 17/04/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

